

# Полипропилен БАЛЕН 03015

ТУ 22II-074-05766563-2015 с изм. I-6

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

БАЛЕН 03015 - статистический сополимер пропилена с этиленом, получаемый в присутствии комплексного металлоорганического катализатора. Характеризуется стойкостью к термоокислительному старению, высокой прозрачностью и глянцем.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экструзионные листы и выдувные изделия, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, игрушки.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Показатель текучести расплава (230 °C/2,16 кгс), г/10 мин	1,5-2,5	ГОСТ II645, ASTM D 1238
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	± 10	ТУ 22II-074-05766563-2015
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,09	ТУ 22II-074-05766563-2015
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	26	ГОСТ II262, ASTM D 638
Относительное удлинение, %, не менее	при пределе текучести	13
	при разрыве	не нормируется
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом, Дж/м, не менее	при 23°C	не нормируется
	при 0°C	не нормируется
	при минус 20°C	не нормируется
	при минус 40°C	не нормируется
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее	780	ASTM D 790
Стойкость к термоокислительному старению при 135 °C, ч, не менее	360	ТУ 22II-074-05766563-2015

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

При комнатной температуре полимер не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Аэрозоль продукта относится к умеренно опасным веществам по воздействию на организм и обладает слабо выраженным раздражающими свойствами. Бален относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. Продукты термического разложения токсичны. Бален может оказывать воздействие на окружающую среду при нарушении правил обращения.

ФОРМА ВЫПУСКА	Стабилизированный неокрашенный, в виде гранул размером от 2 до 5 мм.
УПАКОВКА	Полиэтиленовые мешки с заваренной горловиной; масса нетто продукта в мешке 25,0 ± 0,3 кг. Допускается пакетирование мешков на плоских поддонах с помощью термоусадочной пленки. Масса брутто пакета до 2 т.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°C, относительной влажности не более 80%. Допускается хранение у потребителя до 30 суток в установленных наружных площадках металлических емкостях для хранения, исключающих попадание влаги и загрязнение продукции.
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления
	Информация, отраженная в настоящем документе, приведена в соответствии с нашими сведениями на момент публикации. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для предлагаемой области применения является обязанностью клиента. Производитель не несет ответственности за потери/повреждения, которые могут возникнуть в результате использования данной информации. Номер ООН: отсутствует Классификационный шифр: отсутствует